

## Boletim Técnico



<b>Produto</b>	<b>QUALYVINIL FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE ÁGUA</b>
<b>Característica</b>	Produto de fácil aplicação, bom rendimento, com capacidade de suprimir a absorção e agregar partículas soltas da superfície.
<b>Indicação</b>	Indicado para agregar superfícies soltas como: Paredes calcinadas, caiadas, pinturas descascadas além de selar superfícies porosas.
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>	
<b>Composição</b>	Resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílicos modificados, cargas minerais, aditivos e conservantes.
<b>Embalagens</b>	Galão 3,6L, Lata 18L
<b>Acabamentos</b>	Brilhante
<b>Classificação</b>	Produto em conformidade com a Norma NBR 11702:2010 Tipo 4.1.2.7
<b>Prazo de validade</b>	24 meses
<b>APLICAÇÃO</b>	
<b>Diluição</b>	Diluir de 40 à 50% com água.
<b>Rendimento</b>	(Galão 3,6L) 30 à 50m <sup>2</sup> (lata 18L) 150 à 250m <sup>2</sup>
<b>Número de demãos</b>	Aplicar apenas uma demão.
<b>Ferramentas de aplicação</b>	Rolo para pintura, pincel ou trincha.
<b>Secagem</b>	Ao toque: 02 horas, final: 12 horas.
<b>Preparação da Superfície</b>	A superfície deve estar limpa, seca, sem partes soltas e isenta de pó, gordura, sabão ou mofo (NORMA ABNT13245). Mofo: lavar com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1:1. Enxaguar e aguardar secagem. Reboco novo: aguardar cura no mínimo 28 dias. Reboco fraco, paredes com cal ou calcinadas, superfícies soltas ou mal aderidas: deverão ser raspadas ou escovadas até remoção completa, aplicar Qualyvinil Fundo preparador de paredes.

### Observações e Recomendações

O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação.

Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com circulação de ar, não reutilizar a embalagem; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C; recomendamos o uso de equipamentos de proteção como luvas, máscaras e óculos apropriados durante a aplicação, em caso de contato com a pele e olhos lavar com água corrente em abundância. em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto (não provocar vômito). Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar, temperaturas e condições climáticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.



Qualyvinil Comercial Ltda.  
Rua Jorge Pedroso, 95 - Jd. São Luiz  
Jandira, São Paulo/SP - 06618-020  
SAC 0800 109 972

