

Produto	QUALYVINIL DEMARCAÇÃO QUALYPAV
Característica	Tinta acrílica estirenada a base de solvente secagem rápida, ótima resistência a abrasão e cor, forte aderência ao pavimento e ótima flexibilidade. Disponível nas cores branco, preto, amarelo, vermelho, verde e azul.
Indicação	Produto indicado para sinalização de segurança e advertência. Tipos de pavimentos: Betuminoso e concreto.
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Copolímeros acrílicos em solução, solventes alifáticos e aromáticos, pigmentos e dispersantes.
Embalagens	Galão 3,6, balde 18L
Acabamentos	Fosco
Prazo de validade	12 meses
APLICAÇÃO	
Diluição	Diluir com Thinner para Diluição ate 10% em volume.
Rendimento	Balde 18L - 30m <sup>2</sup> Galão 3,6L - 6m <sup>2</sup>
Refletorização	Pré-mistura na tinta: Microesfera tipo 1B - 200 a 250g por litro Aspergir na superfície da tinta: Microesfera tipo 2A 300 a 400g por m <sup>2</sup> - Dupla ou simples aspersão.
Execução de sinalização	A sinalização deve ser executada conforme o exigido na ABNT/15405- Sinalização horizontal viária tintas - Procedimentos para execução da demarcação e avaliação.
Ferramentas de aplicação	Máquinas apropriadas.
Secagem	Ao toque: 15 minutos, final: 1 hora.

### Observações e Recomendações

O rendimento de cada produto pode variar de acordo com imperfeições, absorção de superfícies e técnicas de aplicação. A superfície deve estar limpa, seca sem partes soltas e isenta pó, gordura, sabão, graxa e mofo (Norma ABNT 13245)

**Produto Inflamável.** Recomenda-se o uso de máscaras apropriadas, óculos de segurança e luvas durante a aplicação, mantendo o ambiente ventilado. Em caso de contato com a pele, remover o produto com thinner, lavar com água corrente em abundância e aplicar um creme hidratante. Em caso de contato com os olhos, lavar com água limpa e corrente em abundância, por no mínimo 15 minutos não desaparecendo os sintomas procurar o médico. Em caso de ingestão procurar atendimento médico indicando a composição do produto (não provocar vômito). Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais, longe de fontes de calor, armazenar em local coberto, seco e com circulação de ar, a embalagem não deve ser reutilizada, incinerada ou perfurada; siga as recomendações de uso; evite a aplicação do produto em dias chuvosos ou com temperatura inferior a 10°C ou superior a 35°C e umidade relativa do ar maior que 90°C. Todos os produtos da linha Qualyvinil passaram por um rigoroso processo de controle de qualidade. A performance e desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicada e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como umidade relativa do ar, temperaturas e condições climáticas do local, além do conhecimento técnico e prático do aplicador.